

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL



VASTUULLINEN VALINTA

MATTAPINTAINEN

PISKO® SUPERIOR SADEVESIJÄRJESTELMÄ

Ensiluokkainen mattapintainen sadevesijärjestelmä
GreenCoat RWS Pural BT, matta

Tyylikäs. Kestävä. Ympäristöystävällinen.

Pisko Superior tarjoaa sadevesijärjestelmille uuden tason sekä ulkonäössä että suorituskyvyssä. Mattapintainen viimeistely sulautuu täydellisesti nykyaikaisiin kattomateriaaleihin, ikääntyen katon kanssa samalla tahdilla. Nyt voit valita sadevesijärjestelmän, joka on sekä teknisesti että ulkonäöllisesti täydellisessä harmoniassa kattosi kanssa.

Huippuluokan materiaali

Pisko Superior valmistetaan SSAB:n kehittämästä molemmiin puolin maalipinnoitetusta mattapintaista GreenCoat® RWS Pural BT -teräksestä, joka on kehitetty erityisesti sadevesijärjestelmiin. Piristeel on ollut pinnoitteen kehityksessä mukana alusta asti, varmistaen tuotteen korkean laadun ja soveltuvuuden Pisko sadevesijärjestelmien valmistukseen ja tuotteiden käyttöön vaativissa olosuhteissa. Tämä innovatiivinen teräs tarjoaa:

- **Täydellisen yhteensopivuuden** – ulkonäöltään yhtäläinen nykyaikaisten kattopinnoitteiden kanssa
- **Poikkeuksellisen kestävyys** – erinomainen korroosionkesto (RC5) sekä värin ja kiillon säilyvyys (Ruv5)
- **Erinomaisen muovattavuuden** – soveltuu monimutkaisiin taivutuksiin jopa -15 °C:n lämpötilassa
- **Ekologisen ja vastuullisen vaihtoehdon** – biopohjainen pinnoite, jossa perinteiset maalikomponentit on korvattu pohjoismaisella rypsiöljyllä ja muilla uusiutuvilla raaka-aineilla. Suomessa valmistettu, teräksen raaka-aineet läheltä. Täysin kromaatitonta ja 100 % kierrätettävää.

Superior takuu ja värit

Pisko Superior sadevesijärjestelmä on korkeimman laatuluokan kotimainen tuote, jolla on 50 vuoden tekninen takuu ja 25 vuoden pinnoitetakuu. Sadevesijärjestelmä saatavana väreissä RR33/RR32 ja RR23/RR2H3.



Tekniset ominaisuudet

Kiilto	< 5
Minimitaivutussäde	0.5 x levyn paksuus
Naarmunkestävyys	30 N
Matalin muovauslämpötila	-15 °C
UV-säteilynkestävyys	RUV5
Korroosionkestävyys	RC5
Lianhylkivyyt	Hyvä
Korkein käyttölämpötila	100 °C
Pinnoitteen nimellispaksuus (pohja- + pintamaali)	40 µm
Pinnoitteen rakenne	Strukturoitu ja rypyttetty
Teräksen nimi	DX53D
Sinkkipinnoite	275 g/m ²
Teräksen paksuus	0.55 mm